ПЕНОПЛЭКС®

PENOPLEX FASTFIX

КЛЕЙ-ПЕНА В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Профессиональный однокомпонентный полиуретановый клей-пена PENOPLEX FASTFIX в аэрозольной упаковке. Предназначен для быстрой и эффективной фиксации теплоизоляционных плит. Характеризуется низким расширением, не деформирует склеиваемые элементы.
Обладает высокой адгезией с большинством строительных материалов (за исключением изделий из тефлона, полиэтилена, полипропилена, фольгированных и силиконовых покрытий).
Применим как для внутренних, так и для наружных работ.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 3495-016-54349294-2018

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции;
- Для заполнения зазоров между плитами ПЕНОПЛЭКС;
- Для монтажа тяжелых элементов (плит МДФ, ЦСП, ХЦЛ и пр.) необходимо дополнительно использовать анкерный крепеж (дюбель);
- Для приклеивания декоративных и отделочных элементов, снаружи и внутри помещения при соблюдении температурного режима.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для наружных и внутренних работ;
- Выход клея-пены до 70 п.м. (при диаметре змейки 30 мм);
- Температурный диапазон применения – от -10 до +35 °С(при температуре баллона 25 °С);
- Быстро полимеризуется — образование поверхностной пленки до 10 минут;
- Время дальнейшей обработки – 30 минут (при температуре +20°С и относительной влажности 65%);
- После полимеризации — химически нейтрален, не выделяет ядовитых соединений;
- Устойчив к плесени и грибам;
- Не содержит озоноразрушающих веществ и растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Цвет	белый с оттенком	-
Время отлипа (при 23±5°С), мин., не более	10	-
Время последующей мехобработки, мин.	30-40	-
Время полной полимеризации, ч, не более	24	-
Выход из баллона при ширине полосы 30 мм, м	до 70	-
Степень эвакуации содержимого баллона, %, не менее	95	-
Адгезия к бетону, кПа, не менее	320	ГОСТ Р 58893
Адгезия к газобетону, кПа, не менее	160	ГОСТ Р 58893
Адгезия к экструдированному пенополистиролу, кПа, не менее	180	ГОСТ Р 58893
Адгезия к дереву, кПа, не менее	750	ГОСТ Р 58893
Адгезия к оцинкованному металлическому листу, кПа, не менее	160	ГОСТ Р 58893
Адгезия к гипсокартону, кПа, не менее	110	ГОСТ Р 58893

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» www.penoplex.ru

E-mail: penoplex@penoplex.ru Тел.: 8 800 222 3439

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий, новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий и технических характеристик, действующих на момент получения.

ПЕНОПЛЭКС®

PENOPLEX FASTFIX

КЛЕЙ-ПЕНА В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Масса баллона, г	820 ±10	-
Количество баллонов в коробке, шт.	12	-
Количество коробок на поддоне, шт.	56	-
Габариты коробки (Длина х Ширина х Высота), мм	290x220x350	-
Масса брутто коробки, кг	10-12	-
Габариты упакованного поддона (Длина х Ширина х Высота), мм	1200x800x1500	-

МОНТАЖ

Температурный диапазон применения: оптимальная – от +18 до +27 °С , допускается применение при температуре воздуха и основания от -10 до +35 °С (при температуре баллона 25 °С).
Температурный диапазон эксплуатации – от -45 до +90 °С.
Склеиваемые поверхности должны соответствовать требованиям нормативной документации изготовителя и очищены от пыли, грязи, жира, льда и инея. Для улучшения адгезии рекомендуется обработать поверхности наждачной бумагой.
Рабочее положение баллона – дном вверх.

1. Прикрепить баллон с помощью резьбового адаптера к монтажному пистолету.
2. Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
3. Выход клея регулировать нажатием на курок пистолета.
4. Для улучшения адгезии склеиваемые поверхности увлажнить при температуре окружающей среды выше +5°С.
5. Клей-пену наносить на одну из склеиваемых поверхностей точками или полосками в зависимости от конфигурации изделия. При наклейке элементов большой площади (OSB, теплоизоляционные плиты и т.д.) клей-пену наносить жгутом диаметром 30 мм по периметру (на расстоянии 3-4 см от края) и, в зависимости от размера элемента, в его центральной части.
6. Выждать 4 минуты и соединить склеиваемые поверхности, с усилием прижав их друг к другу.
7. Избыток клея-пены после полного затвердевания срезать ножом.
8. Незатвердевший клей-пену при необходимости удалить очистителем монтажной пены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Вещество является огнеопасным и легко воспламеняющимся. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией, избегать курения и возникновения статического электричества. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вещество является огнеопасным и легко воспламеняющимся. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией, избегать курения и возникновения статического электричества. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Баллоны упаковываются в гофро-коробки по 12 штук.

ХРАНЕНИЕ

Хранение осуществляется в вертикальном положении в сухих, прохладных и вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов при температуре от +5°С до +25°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Допускается 3 цикла "заморозки-разморозки" при охлаждение до температуры -18°С. Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте. Необходимо беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения - 18 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируют изделия в заводской упаковке в вертикальном положении автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
При транспортировке допускается кратковременное (до 30 дней) охлаждение до температуры -25°С.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 20.30.22
ТН ВЭД: 3214101001



Вредный



Огнеопасно

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» www.penoplex.ru

E-mail: penoplex@penoplex.ru Тел.: 8 800 222 3439

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий, новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий и технических характеристик, действующих на момент получения.